

IZJAVA PROIZVAJALCA

Stran 1 of 1

Kematerm PU

Poliuretansko lepilo za toplotnoizolacijske plošče

Področje uporabe:

Poliuretansko lepilo za toplotnoizolacijske plošče je enokomponentna poliuretanska pena, ki se nanaša s pomočjo montažne pištole in utrjuje z zračno vlago. Namenjena je pritrjevanju toplotnoizolacijskih plošč iz stiropora, stirodura, kamene volne, mineralne volne, grafitnega stiropora na zunanjih stenah fasad, podzidkih in na drugih gradbenih površinah. Uporablja se tudi kot pomožni material pri pritrjevanju izolacijskih plošč pred zasutjem gradbene jame. Dober oprijem na zelo veliko podlag, kot so npr. beton, zid, ometi, les, kovina, bitumen. Nima pa oprijema na polietilen, silikon in teflon.

Sestava

Masa na osnovi poliuretanske smole.

Tehnični podatki:

- Izgled: aerosol
- Volumen: 43-47l (prosto penjeno) (800ml)
- Gostota pene: 16-18 kg/m³
- Temperatura uporabe: min. +5°C površina, 20-25°C (doza)
- Čas vezanja: 10-15 minut (t=18°C, 60% rel. vlaž.)
- Čas utrjevanja: 1-2 uri, odvisno od temperature in vlage
- Temperaturna obstojnost: -40°C do +90°C
- Dimenzijska stabilnost: max. -1%
- Navzemanje vode (DIN 53428): max. 1%
- Tlačna trdnost (DIN 53421): 0,04-0,05 MPa
- Natezna trdnost (DIN 53455): 0,07-0,08 MPa
- Raztezek pri pretrgu (DIN 53455): 20-30%
- Toplotna prevodnost: 0,036 w/mk (t=20°C)
- Odziv na ogenj (DIN 4102, del 1): b2

Podatki za varnost:

KEMATERM PU ni nevarna snov v smislu zakona o kemikalijah. V primeru stika z očmi, le te speremo z obilo vode. Če draženje ne preneha, se posvetujemo z zdravnikom.

Podrobnejše informacije o skladiščenju, rokovanju in uporabi mešanice se nahajajo v varnostnem listu, kjer so varnostni, toksikološki in ekološki podatki, prav tako pa moramo biti pozorni na opozorila na originalni embalaži.

Poročilo o preskušanju izdelka:

Zagotavljamo, da lastnosti izdelka ustrezajo zahtevam specifikacije izdelka. Ta dokument je izdan z namenom, da se dokaže kakovost proizvoda v skladu s specificiranimi zahtevami. Ob bistvenih spremembah lastnosti, navedenih v tabeli, se izda novo potrdilo.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Direktor: Bojan Ošep

Puconci, 30.09.2022



Na enem mestu 2 blagovni znamki!

MUREXIN d.o.o. · Puconci 393 · SI-9201 Puconci · Slovenija
Tel.: +386 2 545 95 00 · Fax: +386 2 545 95 10 · E-mail: info@murexin.si