

19.12.2019

# Izjava proizvajalca

## Murexin Supergrund D4 Rapid

S strani Murexin d.o.o. se potrjuje:  
Notranja kontrola skladno z ÖNORM EN ISO 9001.

**Produkt:**  
Supergrund D4 Rapid

**Vgradnja:**

1 Eno komponentni, za uporabo pripravljen in zelo hitro sušeci temeljni premaz, za izboljšanje oprijema, brez topil, na osnovi posebne disperzije. Po osušitvi se doseže površina z dobrim oprijemom. Uporabno v zaprtih prostorih in na prostem za stenske in talne površine. Za pripravo ne-vpojnih in vpojnih podlag (možno redčiti z vodo do največ 20%; na anhidritnih estrih do največ 5%). Primerno za nadaljnjo obdelavo s samorazlivnimi in izravnalnimi masami in pred polaganjem ploščic; še posebej za prenove v primerih lepljenja ploščice na ploščico. Skladno z ÖNORM B 3407 W1 - W2.

Enakomerno nanesti na očiščeno površino in se izogniti nastanku luž. V primeru zelo vpojne, cementne podlage, je možno Supergrund D4 Rapid redčiti z vodo do maks. 20%. V primeru kalcij sulfatnih tlakov, se Supergrund D4 Rapid lahko reči z vodo največ do 5%. posebej pri kalcij sulfatnih estrih je potrebno material z metlo vtreti v podlago (izvedba testnega polja je v takšnih primerih priporočena).

**Tehnični podatki:**

Pripravljeno za polaganje: približno 15 minut na vpojnih podlagah; približno 30 minut na podlagah, ki niso občutljive na vlago; približno 2 do 3 ure na podlagah, ki so občutljive na vlago.

Barva: rumena

Poraba: 100 - 150 g/m<sup>2</sup>, odvisno od podlage

Temperatura vgradnje: > +5°C (nižje temperature zavlačujejo vezanje)

**Robert Smodiš**

Vodja produkta

  
**MUREXIN**  
www.murexin.com  
MUREXIN, gradbeni materiali, d.o.o.  
- 7 -

**MUREXIN**

Na enem mestu 2 blagovni znamki!

MUREXIN d.o.o. · Puconci 393 · SI-9201 Puconci · Slovenija  
Tel.: +386 2 545 95 00 · Fax: +386 2 545 95 10 · E-mail: info@murexin.si