

FX 66, PLATINUM fugirna masa

- > za znotraj in zunaj
- > za stene in tla
- > visoko fleksibilna, odporna na obrus in efektom kapličenja
- > za naravni kamen, granitogres in veliko več
- > za širino fug od 1 - 6 mm (upoštevati potrebno nacionalna pravila)



Opis izdelka

Praškasta, odporna na vodo in zmrzal, zelo gladka, visoko trdna in fleksibilna fugirna masa, z efektom kapličenja in neoporečna v primerih stika z živili. Zahvaljujoč preprostem vnosu v fuge in enakomerno hitremu vezanju fugirne mase, zlasti v primeru nevpojnih ploščic, je možna hitra in enostavna vgradnja, brez časovnih zamikov. Poleg tega nizka absorpcija vode visoko odporne fuge, zanesljivo preprečuje nevarnost nastanka barvnih neenakomernosti oz. nijans. Za fugiranje širine fug od 1 do 6 mm za stenske in talne površine v notranjih in zunanjih prostorih. Za izvedbo fug, ki odbijajo umazanijo in vodo, med keramičnimi ploščicami, ploščami, mozaiki kot tudi naravnim kamnom in gres ploščicami. Primerno za površine s talnim gretjem v bivalnih prostorih, kot tudi v vlažnih prostorih, na terasah in balkonih.

Oblika pri dobavi:

Embalaža	Zunanja embalaža	Paleta
15 KG / VREČA		72
25 KG / VREČA		48
6 KG / VEDRO		65

Skladiščenje:

V hladnem in suhem prostoru, na leseni paleti, v originalno zaprti embalaži, zaščiteno pred zmrzaljo: ca. 12 mesecev – 15 kg in 25 kg vreča. 6 kg plastično vedro: ca. 24 mesecev.

Navodila za uporabo

Priporočeno orodje:

Počasi tekoče električno mešalo, primerna mešalna posoda, zidarska žlica, gladilka za fugiranje, gumijasta lopatica, goba za čiščenje, vedro z vodo.

Takoj po uporabi, orodje temeljito očistiti z vodo.

Polaganje keramičnih ploščic

Mešanje:

Maso zmešati v čisti mešalni posodi tako, da najprej nalijemo vodo v katero vmešamo prašno maso in mešamo s počasi tekočim mešalom, dokler ni homogena in brez grudic (ca. 2 minuti). Po približno 3 minutah fleksibilno fugirno maso ponovno premešati.

Vgradnja

Z gladilko za fugiranje ali gumijasto lopatico maso prevleči diagonalno na smer fug in počakati, da se začne fugirna masa strjevati. Zafugirane površine, po zadostni strditvi mase (poskus s prstom), očistiti s čisto vodo in mehko gobo. Po osužitvi preostali cementni film ponovno sprati z vodo in gobo. Po fugiranju, površine zaščititi približno 2-4 ure pred mehanskimi obremenitvami (hoja). Da bi se izognili madežem (flekavosti) v fugirni masi, mora biti pred fugiranjem lepilo za polaganje, že temeljito posušeno in enakomerno odstranjeno iz fug.

Enotnost barve je mogoče zagotoviti samo znotraj iste proizvodne serije (šarže)!

Tehnični podatki

Polna obremenitev	po ca. 24 urah.
Barva	siva, bela, srebrno siva, manhattan, cementno siva, jasmin, bahama, svilnato siva, lešnik, peščeno siva, camel, sanitarno siva, oreh rjava, bali, bazalt, antracit, črna
Širina fug	1 - 6 mm (upoštevati nacionalna določila)
Poraba	0,2 - 0,9 kg/m ² (odvisno od formata ploščic in širine fug) Kalkulator porabe je na voljo na: www.murexin.com
Pohodnost	po ca. 2 - 4 urah
Čas strjevanja	ca. 3 min.
Temperatura obdelave	+5 do +35°C
Čas obdelave	ca. 30 min.
Priporočen čas mešanja	ca. 2 min.
Potrebna voda za pripravo	bela: 0,30 l/kg; bali, antracit: 0,23 l/kg; črna: 0,20 l/kg; vse ostale barve: 0,25 l/kg

Potrdila o preizkusih

Preverjeno po (standard, klasifikacija ...)
EN 13888

Podlaga

Primerne podlage:

Podlaga mora biti suha, trdna, nezmrzljena, stabilna in očiščena prahu, umazanije, olja, maščob, sredstev za razopaženje in nesprijetih delcev. Pregledana naj bo v skladu z veljavnimi nacionalnimi in evropskimi

Polaganje keramičnih ploščic

standardi in smernicami za graditev objektov in sprejetimi pravili splošne prakse.

Za popoln sistem

Sistemski izdelki:

MUREXIN SIL 65 Profi sanitarni silikon, SIL 50 silikon za naravni kamen, X-Bond MS-D81 specialna tesnilna masa, kot tudi zaključni profili za keramiko.

Napotki glede izdelka in obdelave

Navodila glede izdelka:

- Pri obdelavi izven idealnega področja temperature in/ali vlažnosti se lahko lastnosti materiala opazno spremenijo.
- Pred uporabo, izdelek ustrezno temperirati!
- Za ohranitev lastnosti izdelka se ne sme dodajati tujih materialov!
- Dodajanje vode ali navodila glede redčenja je potrebno strogo upoštevati!
- Barvne oziroma obarvane izdelke je potrebno pred uporabo preveriti iz vidika natančnosti barve!
- Enakomernost barve je mogoče zagotoviti samo znotraj iste proizvodne serije.
- Na končno barvo fugirne mase bistveno vplivajo okoliški pogoji.
- Že pripravljen material, ki začne vezati in se strjevati, se ne sme dodatno redčiti ali mešati s svežim materialom!
- Cementne fugirne mase niso ali so le pogojno odporne na kisline.
- Močno vpojne ploščice pred polaganjem omočiti.
- Različne ali močno varirajoče globine fug oz. različna vpojnost ploščic lahko povzroči barvno neenakost (flekavost).

Navodila glede okoliških pogojev:

- Ne uporabljajte pri temperaturah pod +5°C!
 - Idealno temperaturno področje za material, tla in zrak je od +15°C do +25°C.
 - Idealno področje vlažnosti znaša od 40% do 60% relativne zračne vlažnosti.
 - Povečana zračna vlažnost in/ali nižje temperature zavlečejo, nizka zračna vlažnost in/ali višje temperature pospešujejo sušenje, vezanje in strjevanje.
 - V času oziroma fazah sušenja, reakcije in strjevanja je potrebno zagotoviti zadostno prezračevanje; Izogibati se je potrebno prepihu!
 - Zaščititi pred neposrednim sončnim obsevanjem, vetrom in vremenskimi vplivi!
 - Zaščititi sosednje gradbene dele in elemente!
 - Različni (okoliški) pogoji oz. vplivi in vpojnost (kamenina, keramika, gres, ...) lahko povzročijo drugačno obarvanost fugirne mase.
 - Prostor fuge mora biti brez lepila / nečistoč. Če potrebno, je fugo nujno očistiti oz. izpraskati!
- Hranite izven dosega otrok.
 - Izogibajte se prehranjevanju, pitju in kajenju med uporabo tega izdelka.
 - Preprečiti, da pride v kanalizacijo, vodne poti ali tla.

Namigi:

- Na splošno se priporoča, da se predhodno izvede testno polje ali izvede manjši testni preizkus proizvoda.
- Upoštevati podatke v tehničnih listih MUREXIN izdelkov, ki se uporabljajo v sistemu.
- Za popravila je treba hraniti neponarejeni originalni izdelek vsakokratne proizvodne serije.
- Talno ogrevanje med obdelavo in utrjevanjem ne sme biti vklopljeno. Pred polaganjem ploščic je potrebno izvesti predpisan standarden postopek temperiranja estriha s talnim gretjem.
- Za porozne in grobe površine, ki jih je potrebno zafugirati, se priporoča predhodno preverjanje obnašanja ostankov fugirne mase!
- Pri temnih barvah lahko pride zaradi izpiranja pigmenta do povečanega obsega čiščenja zafugiranih površin.
- Vlaga lahko spodbuja rast plesni in mikroorganizmov.
- Orodje takoj po uporabi očistite z vodo.

Naši podatki se nanašajo na povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v laboratorijskih pogojih. Zaradi uporabe naravnih surovin se lahko navedene vrednosti posamezne dobave, brez vpliva na primernost proizvoda, nekoliko spremenijo.

Varnostni napotki

- Nositi zaščitne rokavice.
- Nositi zaščitna očala.
- Če pride lepilo, fugirna masa ali drugi vgradni material v stik z očmi, jih takoj izprati z obilo vode in se posvetovati z oftalmologom.

Polaganje keramičnih ploščic

- Roke zaščititi z nepremočljivimi in čvrstimi rokavicami.
- Nositi dolge hlače.
- Izogibati se daljšemu stiku kože z lepilom ali materialom za vgradnjo in fugiranje. Prizadete dele kože je treba takoj temeljito očistiti z vodo.
- Dlje ko je na koži sveže lepilo ali drugi material za polaganje, večje je tveganje za resne poškodbe kože.
- Otroci naj ne bodo v bližini svežega lepila ali materiala za polaganje.

Ta tehnični list temelji na obširnih izkušnjah. Prizadevamo si, da bi svetovali po najboljših močeh, vendar to ni pravno zavezujoče in ne vzpostavlja pogodbenega razmerja ali stranske obveznosti iz prodajne pogodbe. Za kakovost materialov jamčimo v okviru naših splošnih pogojev poslovanja. Naše izdelke lahko uporabljajo samo strokovnjaki in/ali izkušene, strokovne in ustrezno usposobljene osebe. Uporabnik ima tako še vedno obvezo, da se v primeru nejasnosti pozanima in da obdelava poteka strokovno. Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom. Seveda pa pri tem ni mogoče upoštevati vseh morebitnih sedanjih in prihodnjih primerov uporabe in posebnosti. Podatki, za katere se smatra, da jih strokovnjaki poznajo, niso navedeni; Upoštevati je treba veljavne tehnične, nacionalne in evropske standarde, smernice in navodila zadevnih materialov, podlog in naslednji sestavi! V dvomih stopite v stik z nami. Ob izdaji nove različice ta preneha veljati. Vselej najnovejša navodila, varnostni list in splošne pogoje poslovanja najdete na spletu na www.murexin.com.