

## PS 90

### Aqua vodni lak Special

- > Razred obremenitve C
- > Odlično zapolnjuje
- > Zelo dobra obdelovalnost



#### Opis izdelka

Enokomponenten lak blagega vonja, brez formaldehida, negorljiv in visoko odporen na mehanske poškodbe. Samo za notranjo uporabo. Primeren za obdelavo fino brušenih lesenih podov, parketov in gotovih parketov. Odlično zapolnjuje in se dobro razliva. Razred obremenitve C po ÖNORM C 2354. GIS Koda: W2+.

#### Oblika pri dobavi:

Embalaža	Zunanja embalaža	Paleta
10 L PLASTIČNA ROČKA		42

#### Skladiščenje:

V hladnem in suhem prostoru, na leseni paleti, v originalno zaprti embalaži, zaščiteno pred zmrzaljo: ca. 182 dni.

#### Navodila za uporabo

##### Priporočeno orodje:

Valjček iz mikrovlaknen, vzmetna lopatica iz nerjavečega jekla. Orodje je takoj po uporabi potrebno očistiti s čisto vodo. Strjeni material se lahko odstrani le mehansko.

##### Vgradnja:

Pred uporabo je potrebno vsebino embalaže temeljito pretresti. Po pripravi podlage se izdelek lahko nanese na podlago z valjčkom ali z lopatico. Pred vsakim delovnim korakom priporočamo uporabo Murexin profesionalnega sita za barve. Pred izvedbo zaključnega sloja priporočamo vmesno brušenje podlage z brusilnim strojem in nastavkom 120 - 150.

Da bi zmanjšali riziko izsušitve je potrebno z ustreznimi ukrepi kot npr.: vzdrževanje konstantne vlažnosti lesa, to preprečiti. Priporočamo, da o tem predhodno seznanite tudi lastnika objekta oz. izvajalca ali pa da pretehtate o alternativah. To je še posebej pomembno pri parketih, ki so vgrajeni na lesenih nosilcih

## Polaganje talnih oblog

(plavajoča vgradnja) in novih deskah. Če vlaga v tleh pade bistveno pod standardno vlažnost lesa, ki mora biti vgradnji, obstaja povečano tveganje, da se bodo pojavile talne reže. Z uporabo Murexin AV 20 ali AV 50 se ta riziko lahko zmanjša.

### Nadaljnja nega:

Polno je možno obremeniti površino šele po 10 dneh. Prvo čiščenje se izvede po 2 - 3 dneh, paziti pa je potrebno tudi pri vnašanju pohištva ali drugih težkih predmetov v prostor. Tla ustrezno zaščitite! Asortiman izdelkov za čiščenje in nego Murexin vam ponuja primerne izdelke za dolgo življenjsko dobo in lep videz končne površine.

Nasvet: Po DIN 18356 garancija za površino velja le, če se uporablja sistem za nego, ki ga je predpisal proizvajalec!

## Tehnični podatki

Stopnja sijaja

Poraba

polmat ~41 (60°)

10 l za ca. 40 m<sup>2</sup>, eno pakiranje zadostuje za dva nanosa  
Debelina nanosa: 2x nanos z valjčkom ca. 125 ml/m<sup>2</sup> = 90 μm, 3x nanos z valjčkom ca. 125 ml/m<sup>2</sup> = 135 μm.

Možnost predelave

Končna trdnost

Temperatura pri vgradnji, podlage  
in v času strjevanja

Razred obremenitve po ÖNORM C  
2354

po ca. 4 - 5 h

po ca. 8 - 10 dneh

min. +15°C

C

## Potrdila o preizkusih

Preverjeno po (standard, klasifikacija ...)

ÖNORM C 2354

## Podlaga

### Primerne podlage:

Primerno za:

Fino brušena lesena tla

Surovi leseni parket

Brušen gotovi parket

Ni primerno za:

Tla iz lesenih kock

Plavajoča tla in tla iz desk

## Polaganje talnih oblog

Priporočamo fino brušenje talnih površin z brusnim papirjem zrnivosti - 100/120. Brusni prah, ki pri tem nastane je potrebno v celoti odstraniti.

Podlaga mora biti suha, trdna, nezmrznjena, nosilna, stabilna in očiščena prahu, umazanije, olja, maščob, sredstev za razopaženje in nesprijetih delcev. Pregledana in skladna naj bo z veljavnimi tehničnimi nacionalnimi in evropskimi standardi stroke in smernicami za graditev objektov.

## Za popoln sistem

Opis:

AV 5 - elastičen lesni kit za trajno elastično tesnjenje fug do 5 mm širine.

AV 10 - raztopina lesnega kita brez topil, za zapolnjevanje fug v lesenih tleh.

LV 15 - topni lesni kit za prekrivanje in zapolnjevanje razpoke na parketu.

AV 20 - temeljni lak za parket.

AV 50 - specialni temeljni lak na vodni osnovi z manjšo vsebnostjo topil.

LV 45 - univerzalni temeljni lak za vse vrste lesa, ter kot temeljni premaz za 2K PU 95 - sistemski lak.

AP 10 - temeljno čistilo za parket.

AP 20 - popolna nega za parket.

AP 30 - nega za športne površine.

LP 35 - polnilno sredstvo za parket.

FP 100 - fugirna masa za parket.

## Napotki glede izdelka in obdelave

Napotki glede materiala:

- Pri obdelavi zunaj idealnega območja temperature in/ali vlažnosti zraka se lahko lastnosti materiala bistveno spremenijo.
- Materiale pred obdelavo ustrezno temperirajte!
- Za ohranjanje lastnosti izdelkov ni dovoljeno primešati drugih materialov!
- Količine dodane vode ali podatke o redčenju je treba izjemno natančno upoštevati!
- Niansirane izdelke je treba pred uporabo preveriti glede natančnosti barve!
- Enakost barve je mogoče zagotoviti samo znotraj ene serije.
- Na pripravo barvnega odtenka bistveno vplivajo pogoji okolice.

Napotki za okolico:

- Ne obdelujte pri temperaturi podlage pod + 15 °C!
- Idealno temperaturno območje za material, podlago in zrak je od +15 do +25 °C.
- Idealno območje vlage v zraku je od 40 do 60 % relativne vlažnosti.
- Večja vlažnost zraka in/ali nižje temperature zavirajo, nižja vlažnost zraka in/ali višje temperature pa pospešujejo sušenje, vezavo in strjevanje.
- Med fazo sušenja, reaktivnosti in strjevanja poskrbite za zadostno prezračevanje; preprečite prepih!
- Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo, vetrom in vremenskimi vplivi!
- Zaščitite sosednje sestavne dele!

Nasveti:

- Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom.
- Upoštevajte tehnične liste vseh izdelkov MUREXIN, uporabljenih v sistemu.
- Za izboljšavo del shranite originalno zapakiran proizvod zadevne serije.

Naši podatki so povprečne vrednosti, ki so bile ugotovljene v laboratorijskih pogojih. Zaradi uporabe naravnih surovin lahko navedene vrednosti posameznih dobav rahlo odstopajo, kar pa ne vpliva na ustreznost izdelkov.

## Varnostni napotki

Ta tehnični list temelji na obširnih izkušnjah. Prizadevamo si, da bi svetovali po najboljših močeh, vendar to ni pravno zavezujoče in ne vzpostavlja pogodbenega razmerja ali stranske obveznosti iz prodajne pogodbe. Za kakovost materialov jamčimo v okviru naših splošnih pogojev poslovanja. Naše izdelke lahko uporabljajo samo strokovnjaki in/ali izkušene, strokovne in ustrezno usposobljene osebe. Uporabnik ima tako še vedno obvezo, da se v primeru nejasnosti pozanima in da obdelava poteka strokovno. Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom. Seveda pa pri tem ni mogoče upoštevati vseh morebitnih sedanjih in prihodnjih primerov uporabe in posebnosti. Podatki, za katere se smatra, da jih strokovnjaki poznajo, niso navedeni; Upoštevati je treba veljavne tehnične, nacionalne in evropske standarde, smernice in navodila zadevnih materialov, podlog in naslednji sestavi! V dvomih stopite v stik z nami. Ob izdaji nove različica ta preneha veljati. Vselej najnovejša navodila, varnostni list in splošne pogoje poslovanja najdete na spletu na [www.murexin.com](http://www.murexin.com).