

2K PU 95 sistem lak

- > Visoke trdnosti
- > Za največje obremenitve
- > Ne vsebuje formaldehida



Opis izdelka

2 - komponentni lak na osnovi visoko kakovostnih PU surovin, že pripravljen za uporabo. Je blagega vonja in brez vsebnosti formaldehida. Primeren za uporabo v notranjih prostorih, za tesnjenje parketov, še posebej pa za uporabo na močno obremenjenih površinah, kot so stopnišča, tla v šolah, večnamenskih dvoranh, itd.

Oblika pri dobavi:

Embalaža	Zunanja embalaža	Paleta
5 L / KOVINSKA VEDRA		63

Skladiščenje:

V hladnem in suhem prostoru, na leseni paleti, v originalno zaprti embalaži, zaščiteno pred zmrzaljo: 365 dni. Datum proizvodnje je odtisnjen na embalaži.

Navodila za uporabo

Priporočeno orodje:

Lopatica, valjček iz mikrovlaken.

Orodje je takoj po uporabi potrebno očistiti z Murexin Pinselreiniger PR 15. Strjen material se lahko odstrani le mehansko.

Vgradnja:

Produkt je pred uporabo potrebno dobro premešati ali pretresti, ter dodati trdilec v razmerju 1:1. Po mešanju obeh komponent je produkt mogoče nanesti na podlago z ustreznim valjčkom ali z lopatico. Najboljši rezultat dosežemo z vmesnim brušenjem, pred izvedbo zaključnega premaza.

Na naslednji strani boste našli Murexinove sistemske produkte, ki so se v praksi izkazali za učinkovite.

Nastanek špranj oz. fug zaradi prekratkega časa sušenja podlage ni mogoče pripisati laku. V kolikor vlaga v

Polaganje talnih oblog

podlaga kasneje pade pod mejo, kot jo predpisuje standard, obstaja večje tveganje za nastanek fug, zaradi klimatskih razmer. To tveganje nezadostnega sušenja lahko izključimo z ustreznimi ukrepi, kot je vlaženje zraka. To je še posebej pomembno pri parketu, ki je položen na lesene nosilce (plavajoči tlak) in pri novem lesenem tlaku. V tem primeru priporočamo lakiranje z MUREXIN Imprägniersiegel IS 75.

Nadaljnja obdelava:

Tlak je možno polno obremeniti po ca. 10 dneh, med tem pa se izvede začetno vzdrževanje tlaka po ca. 2 - 3 dneh. Pri tem je potrebno paziti pri vnosu pohištva in ostale težke opreme. Tla je potrebno ustrezno zaščititi.

Paleta izdelkov MUREXIN za nego in čiščenje Vam ponuja ustrezne izdelke za dolgo življenjsko dobo in dober videz polakirane površine.

OPOMBA:

V skladu z DIN 18356 se garancija na izgled površine lahko zagotovi le, v kolikor se uporablja sistem za nego površine, ki ga je predpisal proizvajalec materiala.

Tehnični podatki

Poraba

1 l zadošča za:

ca. 10 - 12 m² (za vgradnjo z valjčkom)

ca. 30 - 35 m² (za nanos z gladilko)

Kom. A : Kom. B = 1 : 1

Mešalno razmerje

po ca. 3 - 4 h

Čas nadaljevanja del

po ca. 36 h

Končne trdnosti

min. +15°C

Temperatura zraka, podlage

ob vgradnji in temperatura pri

strjevanju

Podlaga

Primerne podlage:

Fino brušena lesena obloga

Parket iz surovega lesa

Gotovo pripravljen parket (brušen)

Pogojno primeren:

Na mehkih vrstah lesa, zaradi pojava rumenkasto - rdečega madeža, ter na dimljenem hrastovem parketu. Zaradi učinka stranskega (bočnega) lepljenja poliuretanskih produktov pri plavajoče položenih tlakih (leseni tlakovci, deske, vzmetena tlak), v kombinaciji s talnim gretjem uporabo laka odsvetujemo.

Priporočamo pripravo podlage z brušenjem tal z brusnimi papirji velikosti zrn: 100/120. Prah, ki pri tem nastane, je potrebno temeljito odstraniti. Pred izvedbo lakiranja eksotičnih vrst lesa priporočamo predpripravo podlage z LV 45 Universalgrundierung.

Podlaga mora biti suha, trdna, nezmrznjena, stabilna in očiščena prahu, umazanije, olja, maščob, sredstev za razopaženje in nesprijetih delcev. Pregledana naj bo v skladu z veljavnimi nacionalnimi in evropskimi

Polaganje talnih oblog

standardi in smernicami za graditev objektov.

Za popoln sistem

Sistemske izdelke:

AV 10, LV 15, LV 25, LV 45, AP 10, AP 20, LP 35, FP 100

Opis:

AV 10 - Aqua raztopina lesnega kita za kitanje lesenih tal brez topil.

LV 15 - topni lesni kit za parket za kitanje pri renovacijah in težavnih vrstah lesa.

LV 25 - hitro brusljiv temeljni premaz za hitro grundiranje lesnih površin.

LV 45 - univerzalni temeljni lak za poudarjanje strukture in barve lesa, še posebej za težavne vrste lesa vključno z macesnom in kot grundirno sredstvo za sistemski lak 2K PU 95.

AP 10 - temeljno čistilo za temeljito začetno čiščenje parketa.

AP 20 - popolna nega za vzdrževanje parketa, kakor tudi za začetno čiščenje.

LP 35 - polnilno sredstvo za parket za začetno in popolno nego, ter za osvežitev matiranih paketov.

FP 100 - fugirna tesnilna masa brez silikona, za parket za tesnjenje širokih rež.

Napotki glede izdelka in obdelave

Vse vrednosti so bile določene pri 20 °C in 65 % relativne zračne vlažnosti. Nižje temperature in višja vsebnost vlage upočasnijo čas sušenja, višje temperature in bolj suh zrak pa to pospešijo.

Napotki glede materiala:

- Pri obdelavi zunaj idealnega območja temperature in/ali vlažnosti zraka se lahko lastnosti materiala bistveno spremenijo.
- Materiale pred obdelavo ustrezno temperirajte!
- Za ohranjanje lastnosti izdelkov ni dovoljeno primešati drugih materialov!
- Količine dodane vode ali podatke o redčenju je treba izjemno natančno upoštevati!
- Niansirane izdelke je treba pred uporabo preveriti glede natančnosti barve!
- Enakost barve je mogoče zagotoviti samo znotraj ene serije.
- Na pripravo barvnega odtenka bistveno vplivajo pogoji okolice.

Napotki za okolico:

- Ne obdelujte pri temperaturi podlage pod +15 °C!
- Idealno temperaturno območje za material, podlago in zrak je od +15 do +25 °C.
- Idealno območje vlage v zraku je od 40 do 60 % relativne zračne vlažnosti.
- Večja vlažnost zraka in/ali nižje temperature zavirajo, nižja vlažnost zraka in/ali višje temperature pa pospešujejo sušenje, vezavo in strjevanje.
- Med fazo sušenja, reaktivnosti in strjevanja poskrbite za zadostno prezračevanje; preprečite prepih!
- Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo, vetrom in vremenskimi vplivi!
- Zaščitite sosednje sestavne dele!

Nasveti:

- Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom.
- Upoštevajte tehnične liste vseh izdelkov MUREXIN, uporabljenih v sistemu.
- Za izboljšavo del shranite originalno zapakiran proizvod zadevne serije.

Naši podatki so povprečne vrednosti, ki so bile ugotovljene v laboratorijskih pogojih. Zaradi uporabe naravnih surovin lahko navedene vrednosti posameznih dobav rahlo odstopajo, kar pa ne vpliva na ustreznost izdelkov.

Varnostni napotki

Ta tehnični list temelji na obširnih izkušnjah. Prizadevamo si, da bi svetovali po najboljših močeh, vendar to ni pravno zavezujoče in ne vzpostavlja pogodbenega razmerja ali stranske obveznosti iz prodajne pogodbe. Za kakovost materialov jamčimo v okviru naših splošnih pogojev poslovanja. Naše izdelke lahko uporabljajo samo strokovnjaki in/ali izkušene, strokovne in ustrezno usposobljene osebe. Uporabnik ima tako še vedno obvezo,

Polaganje talnih oblog

da se v primeru nejasnosti pozanima in da obdelava poteka strokovno. Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom. Seveda pa pri tem ni mogoče upoštevati vseh morebitnih sedanjih in prihodnjih primerov uporabe in posebnosti. Podatki, za katere se smatra, da jih strokovnjaki poznajo, niso navedeni; Upoštevati je treba veljavne tehnične, nacionalne in evropske standarde, smernice in navodila zadevnih materialov, podlog in naslednji sestavi! V dvomih stopite v stik z nami. Ob izdaji nove različice ta preneha veljati. Vselej najnovejša navodila, varnostni list in splošne pogoje poslovanja najdete na spletu na www.murexin.com.