

KEMA SWELL 05

nabrekajoči tesnilni trak na osnovi poliuretana, širine 20 mm in debeline 5 mm



- > Mala debelina traku - 5 mm
- > Neškodljiv za pitno vodo
- > Izjemen raztezek in povečanje volumna
- > Odporen na določene kemikalije

Opis izdelka

Trajno elastični, nabrekajoči trak za tesnjenje delovnih stikov, tesnjenje prebojev cevi, stikov pri kanalizaciji, ter stikov med prefabriciranimi in ulitimi elementi. Trak odlikuje izjemna kemična odpornost in neškodljivost za pitno vodo, zaradi svoje molekularne zgradbe dobro zadržujejo vodo in omogočajo izjemen porast volumna.

Oblika pri dobavi:

Embalaža	Zunanja embalaža	Paleta
15 TM / KOS	12	1.800

Skladiščenje:

V hladnem in suhem prostoru, na leseni paleti, v originalno zaprti embalaži, zaščiteno pred zmrzaljo: rok trajanja je neomejen. Datum proizvodnje je odtisnjen na embalaži.

Navodila za uporabo

Priporočeno orodje:

Ročna tlačna pištola, pištola za žeblice, lopatica.

Vgradnja:

Trak se uporablja v vseh vremenskih razmerah. Pri vgrajevanju med močnim deževjem ali daljšem stiku z vodo se povzroči prezgodnje otekanje traku, čemu se je potrebno izogniti. V primeru naknadne namestitve ni potrebno upoštevati posebnih varnostnih ukrepov (npr. namestitvev armaturnih palic, namestitvev opažev, itd.).

Načeloma se trak vgrajuje pred 2. fazo pritrjevanja armaturnih palic in sicer med notranjima in zunanjima vrstama armaturnih palic. V primeru vdora vode, mora biti debelina stene, ki se bo betonirala nad

Tesnjenje in hidroizolacija

nabrekajočim trakom, na strani od koder lahko pride voda vsaj 10 cm!

Za obe vrsti namestitve velja: Konice traku morajo biti bočno preklopljene ca. 10 cm! Konce traku je potrebno trdno pritisniti skupaj! Debelina pokrivnega betona mora biti vsaj 7 cm z vseh strani, saj vgradnja traka ustvari določen ekspanzijski tlak!

NAMESTITEV Z LEPLJENJEM:

Z ročno pištolo se nanese plast lepila - nabrekajočega kita KEMAMASTIC WA na očiščeno betonsko površino. Trak je potrebno odviti in ga trdno pritrditi v lepilo. Pred vlitjem betona je potrebno počakati tako dolgo, da se lepilo posuši. Da se zagotovi varno oprijemljivost na beton, se izvede dodatno sidranje z žebli ali s pištolo z žablji.

NAMESTITEV Z UPORABO PIŠTOLE ZA ŽEBLJE:

Trak je potrebno odviti in ga položiti na površino vgradnje. Čez trak se namesti oblikovno prilagojeno kovinsko mrežico. Trak se fiksira s pištolo za žeblje (uporabiti je potrebno žeblje s podložko). Vgraditi je priporočljivo ca. 4 komade po m1.

Tehnični podatki

Kemična osnova	tesnilni trak na osnovi poliuretana
Barva	črni trak
Dimenzije	20 mm X 5 mm
Poraba	dolžina stika, ki se tesni (m1), z upoštevanjem preklopa ca. 10 cm
Trdota	A39
Natezna trdnost	7,84 MPa
Raztezek	760 %
Povečanje volumna	2,7 krat

Podlaga

Primerne podlage:

Betonska podlaga mora biti gladka, površinsko suha, brez stoječe vode, prahu, cementnega mleka in drugih motečih nanosov ter brez štrlečih delov grobega agregata.

Pregledana naj bo v skladu z veljavnimi nacionalnimi in evropskimi standardi, ter smernicami za graditev objektov in sprejetimi pravili splošne gradbene prakse.

Za popoln sistem

Sistemske izdelke:

Kemamastic WA

Napotki glede izdelka in obdelave

Napotki glede materiala:

- Pri obdelavi zunaj idealnega območja temperature in/ali vlažnosti zraka se lahko lastnosti materiala bistveno spremenijo.
- Materiale pred obdelavo ustrezno temperirajte!
- Za ohranjanje lastnosti izdelkov ni dovoljeno primešati drugih materialov!
- Količine dodane vode ali podatke o redčenju je treba izjemno natančno upoštevati!
- Niansirane izdelke je treba pred uporabo preveriti glede natančnosti barve!
- Enakost barve je mogoče zagotoviti samo znotraj ene serije.
- Na pripravo barvnega odtenka bistveno vplivajo pogoji okolice.
- Med obdelavo izdelka se izogibajte uživanju, pitju in kajenju.
- Ne dovolite vstopa v kanalizacijo, podtalnico ali tla.
- V primeru stika z očmi ali kožo takoj izperite z vodo.
- Odstranite prazne posode za recikliranje.
- Materialne ostanke je mogoče odstraniti in odvreči med gospodinjske odpadke.

Napotki za okolico:

- Ne obdelujte pri temperaturi podlage pod +5 °C!
- Idealno temperaturno območje za material, podlago in zrak je od +15 do +25 °C.
- Idealno območje vlage v zraku je od 40 do 60 % relativne vlažnosti.
- Večja vlažnost zraka in/ali nižje temperature zavirajo, nižja vlažnost zraka in/ali višje temperature pa pospešujejo sušenje, vezavo in strjevanje.
- Med fazo sušenja, reaktivnosti in strjevanja poskrbite za zadostno prezračevanje; preprečite prepih!
- Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo, vetrom in vremenskimi vplivi!
- Zaščitite sosednje sestavne dele!

Nasveti:

- Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom.
- Upoštevajte tehnične liste vseh izdelkov MUREXIN, uporabljenih v sistemu.
- Za izboljšavo del shranite originalno zapakiran proizvod zadevne serije.

Naši podatki so povprečne vrednosti, ki so bile ugotovljene v laboratorijskih pogojih. Zaradi uporabe naravnih surovin lahko navedene vrednosti posameznih dobav rahlo odstopajo, kar pa ne vpliva na ustreznost izdelkov.

Varnostni napotki

Informacije o izdelku glede sestave, ravnanja, čiščenja, ustreznih ukrepov in odstranjevanja najdete na varnostnem listu.

Nadzor izpostavljenosti

Osebna zaščitna oprema:

Splošni zaščitni in higienski ukrepi:

- Hranite ločeno od hrane, pijač in krme za živali.
- Onesnažena, namočena oblačila takoj odstranite.
- Umijte si roke pred odmori in na koncu dela.
- Ne vdihavajte plinov / hlapov / aerosolov.
- Izogibajte se stiku z očmi.

Zaščita dihal:

- Zaščita dihal, če prezračevanje ni ustrezno.
- filter P2.

Zaščita rok: zaščitne rokavice.

Material za rokavice

- nitrilna guma
- Izbira primerne rokavice ni odvisna samo od materiala, ampak tudi od drugih kakovostnih lastnosti in se razlikuje od proizvajalca do proizvajalca. Ker je izdelek priprava več snovi, odpornosti materiala rokavic ni mogoče izračunati vnaprej, zato ga je treba pred uporabo preveriti.

Čas penetracije materiala rokavic

- Točen čas preboja mora ugotoviti proizvajalec zaščitnih rokavic in ga je treba upoštevati.

Zaščita oči: Tesno zaprta očala.

Zaščita telesa: zaščitna oblačila.

Ta tehnični list temelji na obširnih izkušnjah. Prizadevamo si, da bi svetovali po najboljših močeh, vendar to ni pravno zavezujoče in ne vzpostavlja pogodbenega razmerja ali stranske obveznosti iz prodajne pogodbe. Za kakovost materialov jamčimo v okviru naših splošnih pogojev poslovanja. Naše izdelke lahko uporabljajo samo strokovnjaki in/ali izkušene, strokovne in ustrezno usposobljene osebe. Uporabnik ima tako še vedno obvezo, da se v primeru nejasnosti pozanima in da obdelava poteka strokovno. Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z

Tesnjenje in hidroizolacija

majhnim preizkusom. Seveda pa pri tem ni mogoče upoštevati vseh morebitnih sedanjih in prihodnjih primerov uporabe in posebnosti. Podatki, za katere se smatra, da jih strokovnjaki poznajo, niso navedeni; Upoštevati je treba veljavne tehnične, nacionalne in evropske standarde, smernice in navodila zadevnih materialov, podlog in naslednji sestavi! V dvomih stopite v stik z nami. Ob izdaji nove različica ta preneha veljati. Vselej najnovejša navodila, varnostni list in splošne pogoje poslovanja najdete na spletu na www.murexin.com.