



7. IZVEDBA TANKOSLOJNEGA EPOKSIDNEGA PREMAZA V GARAŽI ALI DELAVNICI

DETAJL A



KEMAPOX C 6500 AQUA - drugi sloj neredčeni
KEMAPOX C 6500 AQUA - prvi sloj redčeni z vodo ca. 10 %
Armirano betonska plošča

DETAJL A



KEMAPOX C 6500 AQUA - drugi sloj neredčeni
KEMAPOX C 6500 AQUA - prvi sloj redčeni z vodo ca. 10 %
Armirano betonska plošča

**OPOMBA: V PRIMERU SVETLIH NIANŠ SVETUJEMO VGRADNJO VSAJ
3 SLOJEV KEMAPOX C 6500 AQUA!**

TEHNIČNI LISTI:

- KEMAPOX C 6500 AQUA

